

# Bona Intense

## Technický list

**Bona Intense je základní lak vhodný pro středně probarvené dřeviny. Nabízí výbornou brouditelnost a je vhodný pro podlahy s podlahovým vytápěním. Je vhodný prakticky pro všechny typy dřevin a pro tropické dřeviny. Vhodný pro větší prvky podlah, kde hrozí seschnutí. Například prkenné podlahy.**

- Středně syté zbarvení dřeva
- Výborná brouditelnost
- Nejlepší volba pro podlahy s podlahovým vytápěním
- Redukuje potenciální možnost bočního slepení hran
- Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise

### Technická data

Typ laku:	1-složková polyuretanová disperze
Obsah sušiny:	cca 32%
VOC:	max 60g/litr
Ředění:	v případě potřeby Bona Retarder (4%) - delší otevřená doba
Doba schnutí:	1-2 hod. při 20°C/60% relativní vlhkosti vzduchu
Nářadí k aplikaci:	Bona Roller (lakovací váleček pro vodní laky)
Spotřeba:	8-10 m <sup>2</sup> /litr (120-100g/m <sup>2</sup> ) na jednu vrstvu
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění:	zbytky materiálu setřete před čištěním minimálním množstvím vody. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu
Skladování/transport:	při teplotách od +5°C do +25°C
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Balení:	3 x 5 litrů (44 kartonů na paletě)
Certifikace:	GreenGuard; DIBt; bezpečný produkt do domu EN 13501-1: reakce na oheň; EN 71-3 – aplikace na dětské hračky

### Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Doporučujeme jako finální broušení použít brusku Bona FlexiSand s unašečem Bona Quattro.

Lak nechte temperovat na teplotu místnosti. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

### Návod k aplikaci

#### Neošetřené dřevo:

- 1x Bona Intense
- 1 x Bona vrchní lak  
Lehké mezibroušení mřížkou P150
- 1-2x Bona vrchní vodní lak

**Důležité:** nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy laku za den, vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.

### Aplikace

VYHOTOVENO 4/2016

**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová  
úprava



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Intense

## Technický list

Povrchová  
úprava



1. Válečkem Bona Roller aplikujte základní lak rovnoměrně a vyhněte se hromadění produktu. Věnujte pozornost dosažení stejné úrovně nasycení dřeva lakem, vyhněte se tím různobarevnosti podlahy. Vždy udržujte okraje lakované plochy mokré, vyhněte se tak přesahům.
2. Aplikujte jednu vrstvu vrchního laku Bona.
3. Po zachnutí proveďte, mezibroušení pomocí Bona Scrad System nebo brusnou mřížkou P150, a to pro redukci zvednutých vláken dřeva.
4. Odstraňte veškerý prach a aplikujte 1 – 2 vrstvy vrchního vodního laku Bona dle požadavků na odolnost proti opotřeбенí.

### Údržba

Bona Intense by nikdy neměl být použit pro finální ošetření dřevěných podlah.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz).

### Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz).

VYHOTOVENO 4/2016

**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz), mail: [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com)  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

**Bona**<sup>®</sup>