

# Bona Mega ONE

## Technický list

Váš jediný partner v ošetření dřevěných podlah. Rychleschnoucí, lehce brousitelný, s vynikající odolností. Bona Mega ONE je založen na zjednodušení denní práce podlaháře pro rychlejší a jednodušší pracovní proces s velkou spolehlivostí. Dodává dřevu pěkné teplé zabarvení a zároveň vytváří dlouhodobou ochranu. Je určen jak pro domácnosti, tak komerční objekty se střední zátěží. Může, avšak nemusí být použit základní lak. Čirý, nežloutnoucí složení.

- Vynikající odolnost
- Rychleschnoucí
- Snadný mezibrus
- Aplikace s / bez základního laku
- Nežloutne

### Technická data

Typ produktu:	1-složkový polyuretanový vrchní lak na vodní bázi
Stupeň lesku (při 60°):	polomat 40%, mat 20%, extra mat 9%
Poměr ředění:	v případě potřeby ředit s přípravkem Bona Retarder (4%) - pro delší dobu otevření
Doba schnutí:	připraven pro mezibroušení / přelakování: 1-2 hodiny* lehký provoz: 24 hodin* úplné vytvrzení: 7 dní* <i>*při běžných klimatických podmínkách, 20 °C/60% R.H.</i>
Nářadí k aplikaci:	váleček Bona Roller
Spotřeba:	8-10 m <sup>2</sup> /litr (120-100 g/m <sup>2</sup> ) na jeden nátěr
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění nářadí:	odstraňte zbytky materiálu před čištěním vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy
Balení:	10 x 1 litr (50 krabic na paletě) 3 x 5 litrů (44 krabic na paletě)
Certifikace:	EN 71-3: aplikace na dětské hračky

### Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Zajistěte, aby byla podlaha dobře zbroušená až na holé dřevo, suchá a bez zbytků brusného prachu, oleje, vosku nebo jiných materiálů. Před aplikací by měl mít lak pokojovou teplotu. Vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě protřepejte.

Optimální podmínky pro aplikaci jsou teplota mezi 18–25°C a 30–60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

### Návod k aplikaci

Varianta 1:	Varianta 2:
1x Bona základní lak na vodní bázi jemné broušení zrnitost P150	3x Bona Mega ONE
2x Bona Mega ONE	

VYHOTOVENO 11/2018

**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová  
úprava



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Mega ONE

## Technický list

Povrchová  
úprava



### Poznámka:

- Nedoporučuje se nanášet více než 2 vrstvy laku za den. Dřevo by mohlo nabobtnat.
- U podlah, kde je možné riziko bočního slepení hran, jako např. špalíková dlažba, podlahová prkna z měkkého dřeva a u podlah z tvrdého dřeva s podlahovým topením doporučujeme vždy aplikaci základního laku před aplikací Bona Mega ONE.

### Aplikace

1. Lak nanášejte válečkem Bona Roller. Pracujte plynule ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“.
2. Před aplikací další vrstvy laku nechte lak řádně zaschnout. Nechte mírně delší dobu schnutí pro každou další vrstvu.
3. Proveďte lehký mezibrus pomocí Bona Diamantového brusiva zrnitost P120 (nebo jemnější), abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Podlahu vyluxujte před nanášením poslední vrstvy laku.

**Poznámka:** Pokud předchozí vrstva laku zasychala déle než 24 hodin, musí se povrch před aplikací další vrstvy vždy lehce mezibrousit.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hod. od poslední aplikace. Po cca 1 týdnu bude lak zcela vytvrzen. Do té doby podlahu nezakrývejte koberci nebo jinou podlahovou krytinou. Po této době můžete také nainstalovat těžké předměty pro zařízení místnosti. V této době nevytírejte místnost mokrým mopem.

### Údržba

Podlahu lze čistit s použitím čistícího prostředku Bona Cleaner nebo Bona Čistič na parkety a mikrovláknové čistící utěrky modré – Bona Cleaning Pad. Opatřebené povrchy můžou být obnoveny nanesením nové vrstvy laku. Frekvence této operace lze výrazně snížit, pokud podlaha byla pravidelně ošetřována pomocí Bona Freshen Up, Bona Osvěžovačem na dřevěné podlahy či Bona Leštěnkou na parkety. Takto se obnoví vzhled mdlých podlah, zatímco další vrstvy laku mohou být aplikovány bez nutnosti broušení podlahy až na holé dřevo.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz).

### Dodržování zásad bezpečnosti:

Poskytnuté informace jsou připraveny dle našich nejnovějších poznatků a neuplatňují nárok na úplnost. Uživatel je zodpovědný za zjištění, že produkt a doporučení jsou v souladu s určeným účelem, typem dřeva a současně situací, než bude produkt použit. Společnost Bona ručí za dodaný produkt. Profesionální použití a zároveň i úspěšná aplikace produktu je mimo naši kontrolu. V případě pochybností, proveďte test přilnavosti. Před použitím tohoto výrobku si musí uživatel přečíst a porozumět všem informacím uvedeným na štítcích obalů, technických listech a bezpečnostních listech produktu.

VYHOTOVENO 11/2018

**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz), mail: [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com)  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

**Bona**<sup>®</sup>