

Bona Sportive Paint

Technický list

Bona Sportive Paint je speciální barva k označování hracích ploch na lakovaných dřevěných sportovních podlahách. Barvu lze použít k lajnování, ale též celých hřišť a polí. Je k dispozici v osmi sytých barvách, vzájemně mísitelných, k dosažení nekonečné škály barev podle požadavků zákazníka.

Vlastnosti:

- Vysoká krycí schopnost
- Vynikající rozliv
- Šetří čas - Rychlé schnutí a před přelakováním není třeba barvu mezibrousit
- Vynikající adhezni vlastnosti.
- Bez obsahu NMP a NEP

Technická data

Typ produktu	1-složkový polyuretan na vodní bázi
Barvy	bílá, černá, tmavě modrá, světle modrá, zelená, červená, oranžová, žlutá
VOC:	Max. 105 g/litr
Ředění:	Pro nižší viskozitu a delší otevřenou dobu naředte do 10% produktem Bona Retarder.
Doba schnutí:	Lajnování: 1 - 2 hod. při 20°C/60% R.H. Kompletní zóny/plochy: 3 - 4 hod. při 20°C/60% R.H.
Nářadí k aplikaci:	Štětce s jemným vlasem nebo lakovací váleček mohair
Spotřeba:	6-10 m ² /litr (167-100g/m ²) na jednu vrstvu nátěru = 120–200 metrů čáry široké 50 mm
Čištění náradí:	Zbytky materiálu seřete – při opláchnutí minimum vody Suchý materiál lze odstranit acetone.
Bezpečnost:	Neklasifikována, viz. bezpečnostní list produktu.
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu
Skladování/transport:	Při teplotách od +5°C do +25°C
Likvidace:	Nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Balení:	2 x 1,75 litru (84 krabic na paletě)



BARVA	RAL	NCS	PMS
Černá	9005	S 9000-N	N/A
Tmavě modrá	5005	S 3065-R90B	293C
Světle modrá	5012	1055-B	298C
Zelená	6018	S 1070-G30Y	361C
Červená	3020	S 1085-Y90R	1795C
Oranžová	2008	S 0580-Y60R	1645C
Žlutá	1016	S 0580-Y	Hexachrome YC
Bílá	9016	White	N/A

Tabulka # 1 – nejbližší ekvivalentní barva

Příprava

Zajistěte, aby byla podlaha připravena na konečné podmínky, za kterých bude používána. Musí být suchá a beze zbytků brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Povrch, jenž má být barevně značen, musí být ošetřen vrchním lakem Bona Sportive Finish nebo jiným vrchním nebo základním vodním lakem Bona. Hrací plochy a čáry by měly být ohraničeny

AKTUALIZACE 11/2015

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona[®]

Bona Sportive Paint

Technický list

Povrchová
úprava



vhodnou maskovací páskou. Optimální je modrá maskovací páska. Zvláštní pozornost věnujte pevnému přitlačení pásky k podlaze, k vyhnutí se krvácení barvy pod páskou.

Před aplikací nechte barvu vytemperovat na teplotu místnosti a před použitím barvu v plechovce pečlivě promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 40-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu naopak dobu schnutí prodlužují. Po dobu aplikace a schnutí zajistěte dobré větrání bez průvanu.

Minimální teplota pro použití je 13°C.

Příprava dřeva lakovaných podlah

Barva Bona Sportive Paint může být použita i pro přelakování dřeva lakovaných podlah. Před aplikací je však třeba zkontrolovat vzájemnou přilnavost! Podlahy ošetřené voskem, olejem nebo podobnými produkty oslabujícími přilnavost nelze přelakovat. Před aplikací je třeba podlahu ošetřit Systémem Bona Prep.

Více informací naleznete na našich stránkách www.bona.com/cz.

Aplikace

Návod k ošetření

Neošetřené dřevo:

- 1x Bona Sportive Primer
- 1x Bona Sportive Finish
- Lehké mezibroušení P150
- 1-2x Bona Sportive Paint
- 1-2x Bona Sportive Finish

Dřevo lakované podlahy:

- 1x Bona Prep System
- 1-2x Bona Sportive Paint
- 1-2x Bona Sportive Finish

Důležité:

Barva může být přetřena novou vrstvou barvy nebo lakem bez jejího mezibroušení, pokud bude tato operace provedena do 24 hodin. Po 24 hodin od její aplikace je vždy doporučováno před přelakováním mezibroušení.

Změkčovadla elastických lepidel u některých typů maskovacích pásek mohou poškodit (naleptat) polyuretanové laky. Proto by měly mít použité pásky nízkou lepivost a po nalakování v co nejkratší době odstraněny.

Vlastní aplikace:

1. Barvu aplikujte pomocí štětce nebo válečkem mohair s krátkým vlasem. Přitom se vyhýbejte jejího hromadění a navazujte systémem mokry – do – mokrého bez přerušení. Uvědomte si, že slabá vrstva laku způsobuje špatné krytí. Maskovací pásku odstraňte ihned po aplikaci barvy.
2. Barvu nechte, pokud bude třeba před aplikací její další vrstvy řádně vyschnout.
3. Nabarvené plochy přelakujte 1-2 vrstvami laku Bona Sportive Finish. Pokud jste nechali barvu schnout více než 24 hodin od její aplikace, pak na ní před dalším přelakováním proveďte lehké mezibroušení systémem Bona Scrad bez brusného papíru (Scrad Wing).

Údržba

Bona Sportive Paint nesmí být nikdy používána jako konečná ochrana dřevěných podlah.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz v sekci údržba.

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

AKTUALIZACE 11/2015
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona[®]