



MAGIC OIL 1K EASY

Oxidativně schnoucí olejovo-vosková kombinace na bázi přírodních olejů a vosků bez obsahu rozpouštědel k impregnaci dřevěných podlah.

Použití:

Kombinace tekutých olejů a tvrdého vosku vhodná k impregnaci a úpravě povrchu:

- zbrúšených a vytmelených dřevěných podlah
- zbrúšených parketových podlah, včetně palubkových
- dřevěné dlažby
- dřevěného nábytku (z masivu)
- parket na podlahovém topení

Vlastnosti výrobku /přednosti:

Olejovo-vosková kombinace vytvářející prodyšný, paropropustný povrch s otevřenými póry. Obsah vosku v Pallmann MAGIC OIL 1K EASY poskytuje efekt odpuzování vody a nečistot, který mimořádně dobře chrání povrch podlahy.

- zvýrazňuje barvu a strukturu dřeva
- odolný vůči domácím chemikáliím
- GISCODE Ö10+ (oleje/vosky, bez rozpouštědel)

Technické údaje:

Druh balení:	plechová nádoba
Dodávané balení:	1 a 3l
Skladovatelnost:	min. 12 měsíců
Spotřeba na jednu vrstvu ⁽¹⁾ :	25 - 50 ml/m ²
Podmínky při zpracování:	18 - 25 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 35 - 65%
Přepřacovatelný:	po ca 1 hod.*
Zatížitelný:	po ca 24 hod.*
Možnost vytírání:	po ca 4 – 7 dnech* * při 20 °C a 50% rel. vlhkosti vzduchu

⁽¹⁾ Spotřeba může kolísat v závislosti na savosti a vlastnostech povrchu impregnovaného druhu dřeva nebo parket.

Příprava podkladu :

Povrch, který se má olejovat, musí být řádně vytmelený, čistý, suchý a bez nečistot. Musí rovněž odpovídat požadované technice broušení pro olejování.

Základ. přebroušení provést pásovou/válcovou bruskou, brusným papírem Pallmann zr. 36 a 60. Následně provést vytmelení spartmely Pallmann. Po vyschnutí se povrch přebrousí pásovou/válcovou bruskou s brusným papírem zr.100. Jelikož jsou zejména u olejovaných dřevěných podlah požadavky na kvalitu velmi vysoké, je nutno ještě provést jemné přebroušení 1kotoučovou bruskou se speciálním brusným papírem Pallmann MULTI-LOHPAD, zr.120.



MAGIC OIL 1K EASY

Zpracování:

1. Nádoby před upotřebením nechat aklimatizovat na prostorovou teplotu (20°C) a dobře protřepat.
2. Plochu špachtlí Pallmann nanést rovnoměrně na podklad.
3. Ca 10 - 30 min. po našpachtlování odstraníme/ zapadujeme 1kotoučovou bruskou s **běžovohnědým** padem Pallmann případně přebytek materiálu z plochy.
4. Bezprostředně po zapadování 1.vrstvy -pokud nutné- naneste 2. vrstvu oleje s voskem MAGIC OIL 1K EASY. Prakticky ihned, nejpozději však do 30 minut po nanesení 2. vrstvy, opět plochu přepadujte a odstraňte přebytek **běžovohnědým** padem Pallmann a následně rozleštěte bílým padem Pallmann. Na ploše nesmí zůstat žádný přebytečný materiál.
5. Po ca 20 minutách se musí se plocha ještě jednou přepadovat bílým padem Pallmann, aby se docílilo homogenního povrchu.
6. Na základě rozdílné savosti jednotlivých druhů dřevin a parket může být v některých výjimečných případech nutné nanést následující den evt. 3.vrstvu, např. u buku. V podstatě je nutno provést tolik nátěrů, kolik je potřeba k nasycení dřeva.
7. **Nanášení válečkem:** MAGIC OIL 1K EASY naneste 1x velurovým válečkem Pallmann (Tagesrolle Spezial) v tenké a rovnoměrné vrstvě. Spotřeba: ca 60 – 70 ml/m², v závislosti na druhu dřeviny. Po ca 30 minutách odstraňte přebytečný materiál plochou špachtlí Pallmann nebo gumovou stěrkou. Celou plochu poté přepadujte běžovohnědým padem Pallmann a následně rozleštěte bílým padem.
8. Nástroje vyčistěte po použití čisticími utěrkami Uzin CLEAN BOX.

Údaje o spotřebě:

Doporučujeme 2 nátěry špachtlí.

Doporučené množství na jeden nátěr:

ca 25 - 50 ml/m²*

Vydatnost na 1 l/vrstva:

ca 20 - 40 m²*

*Spotřeba a doba schnutí mohou kolísat v závislosti na savosti a vlastnostech povrchu impregnovaného druhu dřeva nebo parket.

Důležité informace:

- Výrobek je optimálně zpracovatelný při teplotách 18 °C až 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu >35 a < 65 %. Nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlouží dobu schnutí, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu ji zkracují.
- Řada exotických dřevin, jako např. teak, ipe/lapacho nebo rovněž wenge stejně jako jehličnany obsahují látky (např. inhibitory, pryskyřice nebo minerální usazeniny), které mohou zapříčinit výrazné prodloužení doby schnutí, negativně ovlivnit zesílení nebo vést ke změnám zabarvení. S ohledem na velkou četnost a různé vlastnosti je u těchto dřevin nutné bezpodmínečně ověřit vhodnost použití tohoto výrobku, jakož i provést předběžnou zkoušku.
- Originální balení lze při skladování v mírném chladu uchovávat nejméně 12 měsíců. Chraňte před mrazem a neskladujte při teplotách vyšších než 40 °C.
- Již použité obaly těsně uzavřete a obsah rychle spotřebujte.
- V případě palubek se spárami a/nebo sraženými hranami si vyžádejte technické poradenství.
- U podlahy z dřevěné dlažby může být výrazně vyšší spotřeba (ca 140 ml/m²), a proto je nutno počítat s dobou schnutí min.72 hod. před dalším zpracováním.
- Plochu lze zatížit nejdříve za 24 hodin po rozleštění.
- Čerstvě naolejované plochy výrobkem MAGIC OIL 1K EASY se nesmí minimálně 4 - 7 dní zakrývat.
- Pro dlouhou životnost podlahy se doporučuje pravidelně používat prostředek na ošetřování Pallmann MAGIC OIL CARE a čisticí prostředek Pallmann CLEAN/ Neutralreiniger. Přesný postup a časové intervaly jsou uvedeny v návodu na ošetřování olejovaných podlah.
- Dále doporučujeme řídit se mimo jiné těmito normami a návody: DIN 18 356 „Pokládání parket a dřevěné dlažby“.

Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí:

GISCODE Ö10+. Olejovo-vosková kombinace bez obsahu rozpouštědel. Nezápálná. Při práci použijte ochranný krém na pokožku a zajistěte dostatečné větrání.

Důležité upozornění:

Při kontaktu výrobku s pady nebo textilními materiály hrozí nebezpečí samovznícení! Nasáklé hadry, pady apod. proto důkladně navlhčete vodou a uchovávejte a likvidujte v těsně uzavřených nádobách.

Brusný prach ze systémů oxidativně schnoucích je samozápalný. Nebezpečí požáru! Vzniklý brusný prach je nutno po dokončení broušení smíchat s vodou a likvidovat v těsně uzavřených nádobách!

Likvidace materiálu:

Zbytky výrobku pokud možno slijte a znovu použijte. Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových vod a do půdy. Dokonale vyprázdňené železné obaly jsou recyklovatelné. Obaly s kapalným zbytkem a slité kapalné zbytky jsou zvláštním odpadem. Obaly s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpadem.

Tyto údaje vycházejí z našich zkušeností a pečlivých výzkumů. Nemůžeme však jednotlivě kontrolovat ani ovlivnit rozmanitost materiálů použitých spolu s výrobkem a různé podmínky na staveništích a při aplikaci. Kvalita Vaší práce proto závisí na Vašem odborném posouzení situace na stavbě a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušky nebo si vyžádejte technickou radu k aplikaci. Řiďte se pokyny výrobců podlahových krytin ohledně pokládání.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají všechny dříve vydané technické listy svoji platností.

01.2019/PD

Pallmann GmbH/A Company of Uzin Utz Group
Im Kreuz 6/ D-97076 Würzburg/
Telefon +49 (0) 931 27964-0 / Telefax +49 (0) 931 27964-50
Internet www.pallmann.net / E - Mail info@pallmann.net

CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o.
Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314
Telefax + 420 283 083 419
E-mail: cz@uzin-utz.com
Internet: www.pallmann.cz



PALLMANN